



AQUAVAR™

Barniz, tinte y sellador penetrante de poliuretano para madera

Descripción:

Aquavar™ 3-1 es un barniz, tinte y sellador para maderas nuevas, desarrollado en una combinación de resinas de poliuretano y pigmentos micronizados para utilizar en maderas de detalles interiores/exteriores, pisos y muebles. Se aplica fácil y penetra la madera uniformemente. No levanta el grano de la madera.

Cumple con los Requisitos:

| | |
|--------------------------------|-----|
| MPI: | N/A |
| Green Performance 1: | N/A |
| Green Performance 2: | N/A |
| Cumplimiento C.O.V. (<400g/L): | Sí |

Ventajas del Producto:

- Excelente anclaje a la superficie
- Protege y da lustre a la madera
- Disponible en 7 colores de madera
- Acabado fuerte y flexible
- Puede cubrirse con acabados transparentes
- Para uso doméstico y profesional
- No se amarillenta
- No contiene metales pesados ni plomo

Colores Disponibles:

| | |
|----------------|-------------|
| Wengue | Mahogany |
| Jacobean | Walnut |
| Dark Brown | Dark Walnut |
| Early American | |

Usos:

Aquavar™ se fabrica para penetrar profundamente la madera nueva con un mínimo de oscuridad de grano. Para que el producto sea absorbido, la superficie de la madera no debe tener bases o selladores aplicados. Conservará el color sin descolorarse y podría ser cubierto con la laca nitrocelulosa, acrílico a base en agua o barniz transparente de poliuretano; Y no manchará a través de la capa del acabado. Para ser utilizado solamente sobre madera desnuda o sí mismo.

Data Técnica:

| | |
|-------------------|--|
| Tipo de Producto: | base acuosa. |
| Acabado: | Satinado (20-30º) *Geometría 60º |
| Sólidos (%): | 20 ± 2 por peso 18 ± 2% por volumen |
| Peso/Galón: | 8.44 ± 0.05 lbs. |
| Tiempo de Secado: | Al tacto: 15 - 30 min A reaplicar: 2 - 4 hrs. |
| Cubrimiento: | |
| Teórico: | Hasta 325 p² por galón @ 1 milésima |
| Recomendado: | 275-300ft²/gal. (25-30 m²/gal.) |
| Presentaciones: | 1 galón 1 cuarto |
| Dilución: | No es recomendable. |
| Flamabilidad: | No inflamable |
| Viscosidad: | 850 cPs |
| COV: | 160 g/L |

Aviso: A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

F.D.S.: Disponible a petición.

Preparación de Superficies:

Toda la superficie debe estar seca, limpia, sana y libre de contaminantes tales como sucio, grasa, moho, aceite y otros contaminantes. Remueva toda pintura vieja, agrietada y suelta raspando, lijando manualmente o por medios mecánicos. Las superficies brillantes se deben lijar ligeramente previo a la nueva aplicación.

Madera nueva: Pase una lija fina sobre la superficie siguiendo el grano de la madera hasta que ésta quede lisa; elimine el polvo con una aspiradora o un paño. Rellene cualquier agujero en la superficie con masilla Lanco® para madera y deje secar. Lije los lugares donde haya rellenado la madera y elimine el polvo nuevamente.

Superficies previamente pintadas: Este producto está destinado a utilizarse en superficies que no hayan sido previamente pintadas. No fue diseñado para superficies pintadas previamente a menos que se realice una eliminación completa hasta llegar a la madera virgen.

Mezcla: Este producto es de un solo componente. Antes de utilizarlo, revuélvalo por completo, cuidadosamente a mano, con una paleta. Evite agitarlo mucho para impedir que se llene de burbujas de aire que se notarán una vez aplicado.

Método de Aplicación:

Aplique con un trapo limpio. Siempre en la dirección del grano en la madera. Deje el tinte penetrar de 7 a 15 minutos para asegurarse que se obtuvo el color deseado. Proceda a remover el exceso de tinte en la madera con un trapo. Déjelo secar 1 a 2 horas y aplique una segunda capa de tinte en la misma dirección del grano de la madera (tiempo de secado es un aproximado, éste puede variar dependiendo de la temperatura, humedad y ventilación). Se recomienda lijar suavemente (#240) entre capas.

Nota: Antes de hacer el trabajo, busque un lugar escondido en el objeto a ser tintado y pruebe en una pequeña área a ver si el color que obtiene es el deseado. Si el tinte seca muy oscuro o con manchas, pásele un trapo limpio, mojado con Lanco® Mineral Spirits para emparejar el área estando aún húmedo el tinte.

Peligro/ Aviso:

Peligro: Antes de aplicarse, apague las luces a su alrededor, desconecte los enseres eléctricos y elimine otras fuentes de chispa y espere hasta que el área esté libre de vapores. Evite el contacto prolongado del producto con su piel e inhalaciones repetidas de sus vapores. No fume. Cierre el recipiente del producto herméticamente después de usarlo. Provea ventilación adecuada durante su aplicación y los ciclos de secado. Úselo solamente con ventilación adecuada. La ventilación debe ser suficiente para que los límites de exposición sean menores a los límites de las hojas de datos sobre seguridad de materiales. Irritación en los ojos y vértigos son indicaciones de sobre exposición. Para información vea hojas de datos sobre seguridad de Lanco.

Aviso: El mal uso intencionado en concentraciones deliberadas e inhalar el contenido puede ser dañino o fatal. Use siempre respirador (NIOSH. MSHA TC 23 c o equivalente).

Primeros auxilios: sobre exposición de inhalación remueva al paciente al aire libre. Si se detiene la respiración, darle respiración artificial. Llame a su médico. Ingerirlo- préstele atención médica inmediatamente. No induzca vómitos. Contacto en los ojos- lave completamente los ojos con largas cantidades de agua. Si la irritación persiste, vea un médico. Contacto con la piel- remueva la ropa y zapatos contaminados. Lave la piel con agua limpia y jabón. Lave la ropa y ponga al aire los zapatos. Use solamente con ventilación adecuada. Mantenga fuera del alcance de los niños.

