

# TX - RESIREP

Inyección de grietas no estructurales.

## ADHESIVOS

Código:  
4 L: RESIREP\_4

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**TX Resirep** es una resina en base acuosa de baja viscosidad (alta fluidez), sin solventes, diseñado para la inyección de grietas y reparaciones no estructurales.

### CARACTERÍSTICAS

- Excelente poder de penetración en fisuras muy angostas gracias a su fluidez.
- Libre de solventes.
- Contiene fungicida.
- Por su alta fluidez, puede ser utilizado por gravedad en fisuras sin movimiento.

### CAMPO DE APLICACIÓN

- Reparaciones NO estructurales, con buena adherencia al hormigón y morteros cementicios.
- Reparación por desprendimientos de instalaciones de revestimientos pétreos en losas y radieres rígidos, cuando la rotura se presenta en la interfaz adhesivo-sustrato, evitando así el levantamiento de revestimientos para reparar.

### MODO DE EMPLEO

- Para realizar una inyección de **TX Resirep**, el hormigón, radier o nivelación cementicia deben haber alcanzado su máxima resistencia (28 días).
- La superficie a reparar o inyectar debe estar limpia, sin polvo, grasa o aceite, libre de cualquier elemento que impida una buena adherencia.
- Para reparar sopladoras en instalaciones de revestimientos pétreos, se debe retirar el fragüe completamente y realizar un corte del adhesivo cerámico hasta llegar al sustrato. Posterior a esto, se debe aspirar todo el material removido, dejando la superficie a reparar completamente limpia.
- Para realizar la inyección de **TX Resirep** se debe utilizar una jeringa standard de tamaño grande. El proceso se debe realizar de forma pausada, no provocando rebalses.

### DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Aspecto / Color	Líquido blanco
Densidad (g/ml)	1 ± 0,01
Sólidos (%)	25 - 28
Almacenamiento / Duración	12 meses almacenado en envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo entre 5 °C y 30 °C
Rendimiento	No se informa, es muy variable, dependiendo de los espesores
Formato	4 L

### ALMACENAMIENTO

**TX Resirep** tiene una duración de 12 meses desde su fecha de envasado original y sellado. Mantener en una zona seca y ventilada, no expuesta al sol, viento y suelo directo.

### PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

- Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: [www.grupotx.cl](http://www.grupotx.cl)
- Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de **Grupo TX**.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
- No mezclar con otros productos no recomendados.
- No ingerir producto.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.
- El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.

### NOTA

- Todos los valores son obtenidos en condiciones de laboratorio.
- La calidad final del producto instalado estará sujeta a una correcta preparación, aplicación y cuidados posteriores en obra.

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto  
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | [contacto@grupotx.cl](mailto:contacto@grupotx.cl)  
Versión 11\_12\_2024 REV PM DTEC

### INFORMACIONES



+ 56 22 392 7050



[www.grupotx.cl](http://www.grupotx.cl)